

TEKNISK DATABLAD

INTERIØR

5925

EDEL GULVLAKK VANNFORTYNNBAR

TYPE:

Vannfortynnbar gulvlakk med lysfilter.

BRUKSOMRÅDE: Edel Gulvlakk vannfortynnbar brukes på ubehandlet, lys parkett, tidligere lakkert parkett og andre gulv av tre, samt trapper og rekkverk.

FORBEHANDLING:

Underlaget må rengjøres nøye, være tørt og fritt for fett, bonevoks og såperester ol. Tidligere lakkerte flater, også fabrikk-lakkerte, rengjøres og hele gulvet mattslipes med lakkslipepapir 150 - 180, støvsuges under og etter slipingen. Tørk over med en ikke loende fille fuktet med rent lunket vann. Gulvet bør lakeres samme dag som det slipes.

Ubehandlet tregulv/parkett gis først et tynt strøk lakk og fiberreis slipes ned. Vær oppmerksom på at for mye vannfortynnbar lakk som første strøk på bart tre kan gi svellingsskader på parketten. Bruk Edel Gulvlakk oljebasert som grunning på ubehandlet eik og mørke treslag. Deretter mattes overflaten og man kan lakkere videre med vannfortynnbar lakk. Dersom tidligere lakktype er ukjent, anbefales et prøvestrøk m.h.t. heft til underlaget etc.

FYSIKALSKE DATA:

Type: Vannfortynnbar gulvlakk

Glans: Blank og halvblank

Viskositet: 30" +/- 5"

Spes. vekt: 1,04 kg/ltr.

Tørrestoff: Ca. 35 vol %

BRUKSDATA:

Anb. forbruk: 10-15 kvm/ltr.

Berøringstørr: 1/2-1 time v/23°C og 50% relativ fuktighet.

Overlakkbar: 3-4 timer v//23°C og 50% relativ fuktighet.

Brukstørr: Forsiktig bruk etter 10-12 t

Lav temperatur og høy luftfuktighet forlenger tørketiden vesentlig.

Tynner: Lakken er ferdig til bruk, event. vann.

Rengjørings-
middel for

verktøy: Vann + såpe. Skulle med vann umiddelbart etter bruk.

SIKKERHETSDATA:

Yrkeshygenisk luftbehov: Gruppe nr. 0

Se merking på boks/spann og eget sikkerhetsdatablad.

BRUKSMÅTE:

Tidligere lakkerte flater gis 1 -3 strøk.

Ubehandlet tregulv/parkett minst 3 strøk.

Stryk jevnt og raskt i treets lengderetning, 2 - 3 parkettbredder, med bred lakkpensel med syntetisk bust. For å sikre god vedheft mattslipes det mellom strøkene med fint lakkslipepapir 150 - 220. Unngå gjennomtrekk under lakkering og før lakken er berøringstørr. Deretter luftes godt. Luften og underlagets temperatur *må* være over 10°C når lakken påføres og tørker.

ANMERKNINGER:

Lav temperatur og høy relativ luftfuktighet forlenger tørketiden vesentlig. Vent minst 2 døgn med å plassere tunge møbler ol. på flaten og 1 uke med å legge gulvtepper. Vann og andre væsker bør unngås de første dagene. Søl av vann og andre væsker tørkes opp umiddelbart. Påføringsutstyr rengjøres umiddelbart i såpevann og skylles godt med rent vann.

Innholdet i bokser med forskjellige produksjonsnummer blandes før bruk. Lakken omrøres før og under bruk. Alle flater som skal lakkeres, *mattslipes nøye*. Matting også mellom strøkene.

DIVERSE:

Farge: Klar.

OBS: Lagres og fraktes frostfritt.

De tekniske opplysningene for våre produkter er basert på laboratorieforsøk og praktisk erfaring. Da malingene som oftest er brukt under forhold utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere for annet enn selve malingens kvalitet. Vi forbeholder oss retten til å forandre de tekniske opplysningene uten varsel.